

NEOLUBE® METAL 1200

NIKLOVÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLoty - 20°C AŽ 1200°C

POPIS

NEOLUBE METAL 1200 - uľahčuje proces montáže a demontáže, keďže ide o niklovú pastu, ktorá pôsobí proti zadieraniu súčiastok, aj pokiaľ ide o proces v extrémnych podmienkach. Pasta je vysoko odolná - vydrží až do 1200°C, pričom produkt plní úlohu mazadla a zabraňuje korózii zároveň až do 350°C. Nevysychá.

NEOLUBE METAL 1200 je použiteľný a účinný aj pri nanášaní na tenké vrstvy, vytvára výborný mazací film aj pri dynamických aplikáciách a pri statických aplikáciách disponuje dlhou životnosťou - statické montáže a vibrujúce mechanizmy. Vďaka kontaktu niklu s inými náplňami sa zabráni katalytickému spáreniu medzi kontaktami Fe/Cu, čo znamená, že výrobok sa tak bez rizika môže používať na všetky železnaté rudy vrátane chrómu.

OBLASTI POUŽITIA

- Skrutkové spoje a konektory
- Skrutky, matice a ušávery
- Armatúry pre parné systémy
- Mechanické sťahovaky pružín, pružiny
- Strojové sekacie
- Impregnácia spletenecov na tesnenie
- Kovové krúžky
- Ložiská na strojoch pre ohýbanie pri vysokých teplotách
- Ventily s horúcim etrom
- Ventily p ehrievania
- Turbíny, kompresory, generátory
- Výtlačné lisovanie hliníka (počnúc pred žiaruvzdorným omytím)
- Uvoľnenie z formy Zamak
- Príslušenstvo pri vulkanizovaní
- Závesy na peciach
- Držadlá na odliatky
- Ložiská otočného podvozku
- Brzdové čeľuste
- Hnacia horúca prevodová reťaz
- Lubrikácia káblov

SPÔSOB POUŽITIA

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy bez nadbytku. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.


BALENIE

650ml sprej, 1l

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomosťach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej záležitosti a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.



3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850

NEOLUBE® METAL 1200

NIKLOVÁ PASTA PROTI ZADIERANIU, VHODNÁ PRE VYSOKÉ TEPLoty - 20°C AŽ 1200°C

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad*	Vizuálne	Hladké mazivo	-
Síranový popol	NF T 60 144	1	-
NLGI stupeň	NLGI	2	-
Korózia na medi, 24h pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	Klasifikácia
Farba*	Vizuálne	Čierna	-
Fyzický stav*	Vizuálne	Tekutina	-
Hustota určená pyknometrom pri 25°C*	NF EN ISO 2811-1	790	kg/m ³
Zdroj základového oleja	-	Minerálny	-
Zahusťovadlo	-	Organické	-
Zápach*	Čuchom	Podobný naфте	-
Penetrácia kľudová	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 60	NF ISO 2137	265-295	1/10 mm
Tepelný rozsah použitia	-	-20 až +1300	°C
Bod mrznutia základového oleja	NF T 60 105	< -10	°C
Bod stekania	NF EN ISO 2176	> 180	°C
4-guličkový test opotrebovania	ASTM D 2266	0.50	mm
4-guličkový test záťaže zvaru	ASTM D2596	4800	N
Kinetická viskozita bázového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	140	mm ² /s

*merania vykonané na aktívnej l tke

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE**Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomosťach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenových aktí, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850**