

NEOLUBE® GR 230**KOMPLEXNÉ LÍTIOVÉ MAZIVO VHODNÉ PRE EXTRÉMNU ZÁŤAŽ****POPIS**

NEOLUBE GR 230 je vysoko výkonné mazivo, priľnavé na povrchy, ktoré slúži ako ochrana pred opotrebovávaním mechanizmov a zabraňuje nadmernému treniu. Mazivo je vhodné predovšetkým do prostredia s ťažkými prevádzkovými podmienkami, či už v strojárskom alebo hútnickom priemysle. Výhodou lubrinaktu je, že netečie, nefarbí, je vodeodolné. Obsahuje prostriedky proti oxidácii a zabezpečuje ochranu proti korózii. Môže byť použitý pri veľkom zaťažení, vo vysokých rýchlostiach a v rozmedzí teplôt od -20 °C až do +230 °C.

OBLASTI POUŽITIA

- mazanie ložísk, valcov, prevodov, upínacích zariadení, nekonečných skrutiek, ozubených kolies, reťazí vystavených veľmi vysokým teplotám
- lubrikácia dráh, dopravníkov, výrobných liniek pre veľkoobjemový materiál
- vhodné pri procesoch, kde dochádza k tepelnému ošetrovaniu povrchov a naterianiu epoxydcom
- pánty a systémy zámkov pre pece
- oporné konštrukcie, žeriavy
- oceliarsky priemysel
- továrne na výrobu cementu a vápna

SPÔSOB POUŽITIA

Chvíľu traste sprejom dnom hore, až kým sa neuvoľní guľôčka vo vnútri plechovky. Pokiaľ je to nutné dopredu odmastite súčiastky, s NEUTRALENE V 200 v spreji. Striekajte zo vzdialenosti 15 až 25 cm na ošetrované plochy.

BALENIE

430ml kartuša, 1l

**3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ****LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE****Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.**

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice**e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850**

NEOLUBE® GR 230

MULTIFUNKČNÉ LÍTIOVÉ MAZIVO VHODNÉ PRE EXTRÉMNU ZÁŤAŽ

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnosti*	Normy	Hodnoty	Jednotky
Fyzický stav	Vizuálne	Mazivo	-
Vzhľad	Vizuálne	Hladký	-
Farba	Vizuálne	Zelená	-
Sírový popol	NF T 60 144	2	% (hmotnosť)
NLGI stupeň	NLGI	2	-
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 2811-1	0,880	g/ml
Strata pri vyparovaní, 22h pri 121°C	-	0,1	% (hmotnosť)
Odolnosť proti zmytiu vodou pri 80°C	ISO 11009	4	%
Gélovacie činidlo, podstata	-	Organická	-
Podstata základového oleja	-	Syntetická	-
Kinetická viskozita základového oleja pri 40°C	NF EN ISO 3104	130	mm²/s
Podstata pevných mazív	-	žiadna	-
Bod kvapkania	NF ISO 2176	> 250	°C
Teplotný rozsah nepretržitého používania	-	-20 à +230	°C
Teplotný rozsah vrcholného používania	-	-20 à +250	°C
Penetrácia bez miešania	NF ISO 2137	265 - 295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 60	NF ISO 2137	265 - 295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 1 000	NF ISO 2137	265 - 295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 10 000	NF ISO 2137	265 - 295	1/10 mm
Penetrácia po premiešaní, 100 000	NF ISO 2137	$\Delta \leq 30$	1/10 mm
Oddelenie oleja, 24h pri 41 KPa	ASTM D 1742	1	% (hmotnosť)
4 - guľôčkový test opotrebovanie	ASTM D 2266	0,50	mm
4 - guľôčkový test záťaž zvaru	ASTM D 2596	3 150	N
Timken test	ASTM D 2509	45	lbs
Korózia na medi, 24 h pri 100°C	NF EN ISO 2160	1a	Skóre
EMCOR test	ASTM D 6138	0/1	Skóre

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice

e-mail: office@seetrade.sk, tel./fax: 036-6305850